



Żywice silikonowe RESIL

materiał: żywica silikonowa

napięcie robocze: do 1 kV

wytrzymałość dielektryczna: 23kV/mm

proporcje mieszania: 1:1

gęstość: 1,30 g/cm³

temp. pracy: -40°C +180°C

temp. przechowywania: +5°C +25°C

czas łączenia w temp: +23°C - 25min

czas przydatności do użycia w temp: +23°C - 15min

data ważności: 36 m-c



TYP	POJEMNOŚĆ [l]	RODZAJ OPAKOWANIA	
RESIL-100	1,0	butelka	
RESIL-400	4,0	butelka	

