

Żywice poliuretanowe RS

materiał: żywica poliuretanowa

napięcie robocze: do 1 kV

wytrzymałość dielektryczna: 20kV/mm

proporcje mieszania: 1:1

gęstość: 1,37 g/cm³

twardość wg. skali Shore'a: D 55

temp. pracy: -60°C +200°C

temp. przechowywania: +5°C +40°C

czas łączenia w temp: +23°C - 25min

czas przydatności do użycia w temp: +23°C - 15min

data ważności: 36 m-c



TYP	POJEMNOŚĆ [l]	RODZAJ OPAKOWANIA	
RS-0150	0,11	woreczek	
RS-0300	0,22	woreczek	
RS-0400	0,29	woreczek	
RS-0550	0,40	woreczek	
RS-0650	0,47	woreczek	
RS-1650	1,20	woreczek	