

Taśma termokurczliwa z poliolefiny z warstwą klejącą TTPK / cross-Linked Shrinkable Insulation Tape TTPK

materiał / material: poliolefin + klej termotopliwy / polyolefin + adhesive
temp. pracy / working temp.: -45°C ÷ 125°C
temp. pełnego skurczu / fully shrink temp.: 125°C
tolerancja / tolerance: ±5%

Taśma termokurczliwa z warstwą klejącą, przeznaczona specjalnie do uszczelniania połączeń w kanałach spiralnych, elastycznych lub płaskich owalnych stosowanych w systemach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i odzysku spalin / adhesive lined, heat shrink duct and vacuum tape specifically designed for sealing joints on spiral, flexible or flat oval ducts used in heating, ventilating, air conditioning and exhaust recovery systems



Typ / Type	Wymiary / dimensions			Opakowanie [szt] / package [pcs]	
	Szerokość / width [mm]	Długość / length [m]	Grubość / thickness [mm]		
TTPK-25	25	5	0,8	1	■
TTPK-50	50	5	0,8	1	■
TTPK-75	75	5	0,8	1	■
TTPK-100	100	5	0,8	1	■

Dane techniczne / Technical data		
Właściwości / Properties	Metoda badania / Test method	Wynik / Specifications
Wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength	ASTM D 2671	≥10,4
Ostateczne wydłużenie / elongation at break (%)	ASTM D 2671	≥ 200
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu cieplnym / tensile strength after aging (MPa)	120 °C × 168 godz	≥10
Wydłużenie końcowe po starzeniu cieplnym / elongation after aging (%)	120 °C × 168 godz	≥200
Wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength (kV/mm)	IEC 60243	≥ 10
Rezystancja skrośna / volume resistivity (Ω·cm)	IEC 60093	≥10^14
Współczynnik skurczu wzdłużnego / longitudinal Shrink Ratio	UL224	≤ ±10%